


TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI



VÁPENNÁ KAŠE ČESKÝ VÝROBEK

Doporučené použití

Jako klasické pojivo opravných malt, ke kletování, k restaurování nástěnných maleb, sgrafita, atd. při obnově památek i jiných stavebních děl, obecně k přípravě vápenných maltových směsí.

Charakteristické vlastnosti

Vápenná kaše ze vzdušného vápna. Je připravena z nejlepších tuzemských surovin s použitím metody dokonalé mechanické aktivace vápenné suspenze (tato metoda se úspěšně používá v tuzemské stavební a památkové praxi již déle než 40 let). Takto připravená suspenze se před distribucí nechává ještě odležet po dobu tří let.

Technická data

Objemová hmotnost 1,35
pH 13

Způsob aplikace

Míchá se s kvalitním říčním pískem v poměru 1 díl kaše : 2 4 dílům písku (objemově).
Výběr písku (plniva) je nutno podřídit zvolenému způsobu použití s ohledem na obsah odplavitelných jílových podílů.

Čistění náradí

Vodou ihned po skončení práce.

Pokyny pro zacházení, skladování a bezpečnost práce

Skladovatelnost v původních neporušených obalech je 6 měsíců, výrobek nesmí zmrznout.

Nebezpečné složky: hydroxid vápenatý CAS 1305-62-0

Výstražný symbol: Nebezpečí; Žíravý

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)

H315:Dráždí kůži

H318:Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty)

P102:Uchovávejte mimo dosah dětí

P280:Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305+P351+P310:PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omývejte velkým množstvím mýdla a vody



Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy EKO-KOM, zákaznické číslo EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrných nebo na určených místech.

Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a ustanovení musí odběratel dodržovat na vlastní odpovědnost.

Výroba a prodej: AQUA obnova staveb s.r.o., Pod Rybníkem 19, 25261 Dobrovíz

Tel.: +420 257 312 636

www.aquabarta.cz

mail: aquabarta@aquabarta.cz

V Dobrovízi 11. 02. 2021

Dr. Ing. Jiří Rathouský, DrSc.

Ing. Arch. Jan Bárta